



# MORT ZA ZIDANJE KALJEVIH PEĆI

## 30/1

- u posudu za miješanje ulije se 4 litre vode, nakon toga doda se cjelokupni sadržaj pakiranja (30 kg) morta za zidanje kaljevih peći
- materijal se ostavi u mirovanju idućih 20-30 minuta
- odstajali materijal tada se izmiješa ručno ili spiralnim mješačem
- kaljevi i šamot na koje se mort nanosi moraju biti dobro navlaženi
- mort stvrdnjava tijekom postupnog i laganog podizanja temperature loženjem u peći

**kodrićsilex**

Poduzeće za proizvodnju, trgovinu, uvoz, izvoz, d.o.o.

**Centrala**

10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 6, tel. +385 1 6595 900, fax. +385 1 6595 990  
info@kodric-silex.hr

**Izložbeno prodajni  
salon SAMOBOR**

10430 Samobor, Hrastina 74, tel. +385 1 3380 239, fax. +385 1 3380 240  
kamini.pecismb@kodric-silex.hr

**Izložbeno prodajni  
salon ZAGREB**

10020 Zagreb, Dr. Luje Naletilića 6, tel. +385 1 6595 940, fax. +385 1 6595 949  
kamini.pecizg@kodric-silex.hr

[www.kodric-silex.hr](http://www.kodric-silex.hr)

